

NEW

Sistem nou de aplicare "VENTURI" System

DIAMANT[®]
The Metalplastic Company



DESCRIERE PRODUS

DIAMANT VENTURI Coating System este un sistem pentru aplicarea efectiva a produselor din DIAMANT RepaCoat pe suprafete mari extinse. Datorita presiunii joase cu aceasta metoda de aplicare timpul se va reduce foarte mult. O suprafata de pina la 20m², cu o grosime de pelicula de 200 µm se poate acoperi in cca. o ora.

ECHIPAMENT

Pentru folosirea instalatiei este nevoie de o presiune de 8 bari. Produsul RepaCoat este livrat in cartuse cu componente cu un sistem special de dozare si amestecare.

INSTRUCTIUNI

Aparatul VENTURI Coating se va conecta la compresor. Tubul de dozare-amestecare se va monta pe cartusele gemene, care a fost introdus in prealabil in aparatul VENTURI Coating.

Conectati tubul de dozare-amestecare cu aer comprimat. Este recomandat ca sa reglati jetul de pulverizare inainte de aplicare pe suprafata.

Dupa terminarea materialului din cele doua cartuse se va apasa butonul „remove”, care va permite inlocuirea cartuselor gemene si continuarea aplicarii .

Parametri de Pulverizare:

Aer comprimat: 8 bar(presiune)

Reglarea sistemului VENTURI Coating:

Reglare avans piston: nivel 6-8

Reglare presiune aer: nivel 2-4

Sistemul VENTURI Coating este compus din:

VENTURI pistol pulverizare #8154

VENTURI tub dozare-amestecare #8155

Sistemul VENTURI Coating se poate folosi la urmatoarele Produse RepaCoat :

Denumire	Cod.	Suprafata de acoperit cu un Cartus / grosime pelicula
RepaCoatCH-V rosu	2156	~3m ² /200µm
RepaCoatCH-V negru	2157	~3m ² /200µm
RepaCoatPH-V negru	2158	~3m ² /200µm
RepaCoatPH-V cenusiu	2159	~3m ² /200µm
RepaCoatFX-V primer	2160	~5m ² /150µm

Toate Produsele RepaCoat sint fara solventi!

Termen de Depozitare:

12 luni

Intr-un container inchis la o temperatura de +10 - + 30 °C.



VENTURI tub dozare-amestecare